

Số/No.: 2573/2021/XMVHDD(D3-D4)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày/Date: 01/11/2021

Trang/Page: 1/1

- Tên mẫu: Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40 (Tên thương mại: Xi Măng Vicem Hà Tiên Đa Dụng PCB40)
Name of sample
- Số lô: 03/10/2021 Ngày xuất: 03/10/2021 Khối lượng lô hàng: 243 tấn
Lot no.: Date of delivering: Volume of consignment:
- Ngày sản xuất: 01/10/2021 Thời gian thử nghiệm: 04/10/2021 - 01/11/2021 Phương pháp lấy mẫu: HD-516-01-02 (*)
Date of manufacture: Testing duration: Sampling method:
- Ngày lấy mẫu: 03/10/2021
Date of sampling: Testing duration: Sampling method:
- Tên khách hàng/Client: Xí nghiệp Tiêu thụ & Dịch vụ - Công ty CP Vicem Hà Tiên
Địa chỉ/Address: 09÷19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp. HCM
- Điều kiện thử nghiệm/Testing conditions:
- Phòng tạo mẫu và thử mẫu/ Mixing and testing room: $t = (27 \pm 2) ^\circ\text{C}$, $\text{Rh} \geq 50\%$
- Bể nước bảo dưỡng mẫu/ Water curing tank: $t = (27 \pm 1) ^\circ\text{C}$
- Tủ môi trường/ Humidity cabinet: $t = (27 \pm 1) ^\circ\text{C}$, $\text{Rh} \geq 90\%$
- Kết quả thử nghiệm - Test results:

CHỈ TIÊU Characteristics	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test method	YÊU CẦU KỸ THUẬT Standard specification TCVN 6260 : 2009	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Test result
1. Cường độ nén/Compressive Strength , - 3 ngày $\pm 45'$ / 3 days ± 45 mins - 28 ngày ± 8 giờ/ 28 days ± 8 h	MPa MPa	TCVN 6016 : 2011 ≥ 18 ≥ 40	20.2 44.3
2. Thời gian đông kết/Settling time, - Bắt đầu - Initial , - Kết thúc - Final ,	min min	TCVN 6017 :2015 ≥ 45 ≤ 420	225 265
3. Độ nghiền mịn/Fineness - Phần còn lại trên sàng 0,09 mm - Residue on sieve 0,09 mm - Bề mặt riêng/ Blaine: - Specific surface/ Blaine	% cm ² /g	TCVN 4030 : 2003 ≤ 10 ≥ 2800	0.3 4290
4. Độ ổn định thể tích theo Le Chatelier Soundness, Le Chaterlier method	mm	TCVN 6017 :2015 ≤ 10	0.58
5. Hàm lượng SO ₃ /Sulfur trioxide content	%	TCVN 141 : 2008 ≤ 3.5	1.81

Ghi chú/ Note:

- Phiếu kết quả thử nghiệm này thay thế cho phiếu

Số/No.: 2573/2021/XMVHDD(D3-D4)

(1) - " nếu có"

Nhận xét/Remark: Đạt/pass: ☒

Không đạt/None ☐

TL. GD TRẠM NGHIÊN PHỦ HỮU/PP DIRECTOR
PP. THÍ NGHIỆM/DEPUTY MANAGER OF LAB DEPT


VÔ PHẠM THÙY DƯƠNG

1. Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với mẫu thử - Test results are valid for the namely submitted sample only

2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm, (ngoại trừ toàn bộ) nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trưởng phòng TN

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Laboratory manager.

3. (*) Chỉ tiêu chưa được BoA công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025- The test hasn't been found to conform with the requirement of ISO/IEC 17025 by BoA.